

Общество с ограниченной ответственностью «АС»



347812, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1234

Отводы крутоизогнутые приварные


Отводы изготавливаются по ТУ 24.20.40-002-40541846-2017, предназначены для плавного изменения направления трубопровода. Отводы могут применяться для систем газоснабжения межпоселковых газопроводов и внеплощадных газопроводов, использующих газ в качестве топлива и сырья. Отводы предназначены для строительства наружных наземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°C. Отводы предназначены для строительства внутренних систем водоснабжения и отопления промышленных и бытовых зданий и сооружений.

Условное обозначение	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КCU Дж/см ² , при температуре 0С торцов при толщине		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Отвод 90 Ду-15*2,0-2,8	1,6	-	410	245	50	49	29	20	5000	0,052
Отвод 90 Ду-20*2,0-2,8	1,6	-	410	245	50	49	29	20	10000	0,087
Отвод 90 Ду-25*2,3-3,2	1,6	-	410	245	50	49	29	20	10000	0,134
Отвод 90 Ду-32*2,3-3,5 L=69	1,6	-	410	245	50	49	29	20	7000	0,192
Отвод 90 Ду-40*2,3-3,5	1,6	-	410	245	50	49	29	20	5100	0,238
Отвод 90-89X3,5 (Ду-80)	1,6	-	410	245	50	49	29	20	800	1,349
Отвод 90-133X3,5 (Ду-125)	1,6	-	410	245	50	49	29	20	480	2,850
Отвод 90 Ду-20*2,0-2,8 б/ш	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2000	0,068
Отвод 90 Ду-40*2,3-3,5 б/ш	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2500	0,325
Отвод 90 Ду-32*2,3-3,2 L=69 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1000	0,192
Отвод 90-133X3,5 (Ду-125) Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	160	2,850
Отвод 90-159X4 (Ду-150) Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	168	4,600

Форма кромок по ГОСТ 16037-80 присоединительных концов отводов должна соответствовать при толщине до 5мм - типу С2. Отводы изготавливаются для газопроводов низкого давления газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см²) и в других случаях, предусмотренных СНиП 2.04.08.-87, допускается изготавливать отводы из труб по ГОСТ 10705-80 из полуспокойной и кипящей стали по ГОСТ 380-94 и отводы из труб по ГОСТ 3262-75. Материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80, сталь спокойная марок Ст2, Ст3 по ГОСТ 380-94. Транспортировка и хранение осуществлять по ГОСТ 10692-2015. Монтаж и эксплуатация по СП 73.13330.2016. Изготовитель гарантирует соответствие продукции при соблюдении транспортирования и хранения.

На детали в наименовании которых указано **Оц** нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2001563-37: 2001» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

	Дата	22.01.25								



Э.А. Ктиторов

Ктиторов Э.А.