

Паспорт № 168/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

№ п/п	Обозначение фланцев	DN	PN	Кол-во штук в партии	Масса, кг.	Заказчик, номер договора
1	Фланец 100*16 (ПЭ,ПП 110) (двн 135)	100	16	20	67,20	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
2	Заглушка 1-100-1,6 ст.20 АТК 24.200.02-90	100	16	800	2880,00	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
3	Заглушка 1-250-1,6 ст.20 АТК 24.200.02-90	250	16	6	114,00	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
4	Заглушка 1-300-1,6 ст.20 АТК 24.200.02-90	300	16	7	184,80	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
5	Фланец 50*10 (ПЭ,ПП 63)	50	10	100	146,00	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
6	Фланец 65*10 (ПЭ,ПП 75)	65	10	50	104,65	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
7	Фланец 150*10 (ПЭ 160)	150	10	48	228,00	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
8	Фланец 200*10 (ПЭ 225)	200	10	50	285,50	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
9	Фланец 150*16 (ПЭ 160)	150	16	70	386,40	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Марка материала	Времен. сопротивл. дв. (Н/мм²)	Предел текучести δ 0,2 Мпа (Н/мм²)	Относительное удлинение δ5, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость КСЧ, -20° С, Дж/см²	Твердость, НВ
1	Ст. 20	530	275	30	56	91	144
2	Ст. 20	490	292	29	61	101	149
3	Ст. 20	526	276	29	61	96	149
4	Ст. 20	503	271	30	62	91	156
5	Ст. 20	523	267	26	61	113	152
6	Ст. 20	539	268	27	56	107	141
7	Ст. 20	496	275	26	61	107	140
8	Ст. 20	535	292	29	61	106	149
9	Ст. 20	503	276	27	59	113	141

Дата изготовления (поставки) 11.01.2025

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

№ п/п	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
1	0,21	0,18	0,45	0,005	0,01	0,22	0,23	0,2
2	0,18	0,35	0,64	0,01	0,015	0,11	0,28	0,14
3	0,18	0,26	0,57	0,01	0,024	0,11	0,28	0,16
4	0,17	0,21	0,5	0,011	0,025	0,18	0,29	0,27
5	0,21	0,17	0,56	0,01	0,024	0,22	0,19	0,3
6	0,18	0,18	0,58	0,005	0,01	0,19	0,14	0,29
7	0,17	0,32	0,36	0,01	0,024	0,18	0,19	0,2
8	0,18	0,35	0,53	0,01	0,024	0,19	0,28	0,25
9	0,18	0,33	0,55	0,008	0,031	0,19	0,26	0,27

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 33259 и/или чертежами заказчика, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК

20.01.2025
(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

Лифанов Е.Ю.
расшифровка подписи

21.01.2025
(год, месяц, число)

МП

ОТК-1