

Изготовитель
ОАО «КЗТШ»
222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, 26
Республика Беларусь

Дилер/Продавец
ООО «ДетельХорс»
214012, Смоленская обл.,
г. Смоленск, ул. Кашена, дом 15б, офис 25
Российская Федерация

СЕРТИФИКАТ № 119/2 от 16.08.2024 г.

Наименование товара	Кол-во	Материал	№ плавки
300-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015	200	Сталь 20	313862
50-16-11-1-В ГОСТ 33259-2015	96	09Г2С	93119
200-16-11-1-В ГОСТ 33259-2015	10	09Г2С	26601
150-16-11-1-В ГОСТ 33259-2015	360	Сталь 20	315418
300-16-11-1-В ГОСТ 33259-2015	64	Сталь 20	309549
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	
ГОСТ 33259-2015		Сталь 20	

Химический состав материала, %

№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Al	Cr
313862	0,20	0,21	0,53	0,016	0,012	0,022	0,11
93119	0,10	0,01	1,37	0,006	0,008	0,028	0,07
26601	0,10	0,59	1,43	0,004	0,007	0,024	0,05
315418	0,20	0,27	0,54	0,015	0,013	0,026	0,15
309549	0,20	0,21	0,55	0,009	0,018	0,020	0,14
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,
	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,

Механические свойства

№ плавки	Предел прочности при растяжении, (Qb, N/mm ²)	Предел текучести при растяжении, (Qb, N/mm ²)	Относительное удлинение, (QS, %)	Ударная вязкость, (T _v , Дж/см ²)
313862	490	360	35,5	
93119	490	350	32	
26601	455	330	33	
315418	505	375	30	
309549	500	360	33,5	

Нач. цеха

Филатов С.В.

ОТК

Борисовская И.И.