

**ООО "ТД "Кудиновский трубный завод"**  
Россия 141107, Московская обл. город Щелково, деревня Байбаки, дом 9.

**ПАСПОРТ**

« 23 » 01 \_\_\_\_ . 2024 г

**трубы напорные из полиэтилена**

Условное обозначение трубы:

**Труба ПЭ 100 SDR 17 - 40 х 2,4 питьевая ГОСТ 18599 - 2001**

Партия №: 2567 Размер партии: 100 м

Упаковка: 1 шт х 100 м.

Дата изготовления: « 20 » 01 2024 г.

Разрешены для применения в системах хозяйственно-питьевого назначения, сертификат соответствия:

№ РОСС RU. 32623.OC03.01780 с 07.04.2023г. по 06.04.2026 протокол №ИЛ03-13635 от 03.04.2023г.

**Показатели качества**

| № п/п | Наименование показателя                                                                           | Требования ГОСТ                                                                                                                                               | Результаты     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Внешний вид                                                                                       | Гладкая наружная и внутренняя поверхности<br>Допускаются незначительные полосы и волнистость, не попадающие толщину стенки за пределы допускаемых отклонений. | соответствует  |
| 2     | Размеры, мм: -наружный диаметр                                                                    | 40 (+0,4)                                                                                                                                                     | 40,0 -40,3     |
|       | - толщина стенки                                                                                  | 2,4 (+0,4)                                                                                                                                                    | 2,4-2,3        |
|       | - овальность                                                                                      | 1,4                                                                                                                                                           | 1,0-1,3        |
| 3     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                                  | 350                                                                                                                                                           | 510            |
| 4     | Изменение длины труб после прогрева, %                                                            | Не более 3                                                                                                                                                    | Соответствует  |
| 5     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении по ГОСТ 24157 и п.8.6 ГОСТ 18599-2001, час, не менее |                                                                                                                                                               | Без разрушений |
|       | -При начальном напряжении в стенке трубы 9 МПа, 20°C                                              | 100                                                                                                                                                           | Соответствует  |
|       | -При начальном напряжении в стенке трубы 4.6 МПа, 80°C                                            | 165                                                                                                                                                           | Соответствует  |
|       | -При начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа, 80°                                             | 1000                                                                                                                                                          | Соответствует  |

Гарантии изготовителя: ООО «ТД «Кудиновский трубный завод» гарантирует соответствие труб требованиям

ГОСТ 18599 - 2001 при соблюдении условий хранения (ГОСТ 15150, раздел 10 условия 5 (ОЖ4), допускается хранение в условиях 8 (ОЖЗ) сроком не более 12 месяцев Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка: соответствует

Закключение: продукция соответствует ГОСТ 18599 - 2001 и признана годной к эксплуатации.

Представитель предприятия



Волосатов Г.В

(подпись, Ф. И. О)

Представитель службы качества

 Гушин С.А  
(подпись, Ф. И. О)